

Glasureit® HS-Grundfüller, schwarz

GF

- Anwendung:** Effizienter HS-Grundfüller mit guten Nass- und Trockenschliffeigenschaften
- Eigenschaften:** Festkörperreich (High Solid), schnelle Trocknung, guter Korrosionsschutz, gute Wetterbeständigkeit und guter Decklackstand
- Anmerkungen:**
- Der Farbton von 285-550 entspricht der Graustufe 285-../00
 - 285-550 kann mit den Glasureit HS-Grundfüllern 285-500 grau und 285-650 weiß gemischt werden, um verschiedene Graustufen zu erzielen.
 - **2004/42/II(B(c II)(540)539:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.c II) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 540 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 539 g/l.

	Lackaufbau	RATIO-AQUA, RATIO-HS	
		Ergiebigkeit: 425 m ² /l bei 1 µm	
	Mischungsverhältnis	4 : 1 : 1 100 Vol.%	285-550
	Härter	25 Vol.%	929-55, -56
	Verdünnung	25 Vol.%	352-91, -50, -216
	Spritzviskosität DIN 4 20°C	18 – 22 s	Potlife 20°C 1 h
	Fließbecher Spritzdruck	HVLP-Pistole: 1,7 - 1,9 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar Düseninnendruck	Compliant Fließbecherpistole 1,6 – 1,8 mm 2,0 bar
	Spritzgänge	2	
	Schichtdicke	50 – 70 µm	
	Trocknung: 20°C 60°C	3 h 25 Min.	
	Infrarot (kurzwellig) (mittelwellig)	8 Min. 10 – 15 Min.	
	Schleifen Handschliff	P 800	
	Excenter	P 400	

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG und nationalen Vorschriften, siehe EU-Sicherheitsdatenblatt.
Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

BASF Coatings AG
Automotive Refinish Coatings Solutions
Europe
Glasureitstraße 1
48165 Münster
Germany

